



# Datenblatt

**Material:** PLA (Polylactic acid)

Schlagfestigkeit (Schlagprüfung nach ASTM D256)	9,81 kg-cm/cm
Druckfestigkeit (Druckprüfung nach ASTM D695)	17,93 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit (Zugprüfung nach ASTM D638 Type IV)	46,77 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (Biegeprüfung nach ASTM D790)	61,85 N/mm <sup>2</sup>

Einstellungen beim Druck: Infill: 10%, Shells: 2, Layerhight: 0,2mm

[Quelle](#)